



Ficha técnica

Placas de proteção

Placas texturadas 0,8 mm | Acrovyn®

versão 1 | 2017

A aparência da madeira, a proteção de CS Acrovyn®

- As placas são Acrovyn® 0,8 mm de espessura e flexível
- Certificado de acordo com a classificação europeia B-s2, d0
- Disponível em 40 cores sólidas excelentes padrões
- Acrovyn® é a única parede placa protectora do mercado fabricado de acordo com as normas RoHS
- Fábrica a adotar dimensões de corte de serviço
- Eficiência de limpeza certificada pelo Instituto Pasteur



⚙️ CARACTERÍSTICAS



40
Cores
Acrovyn®



100%
Bacteriostático



B-s2,d0
Reação
ao fogo



M1
Reação
ao fogo



Resistência
Alta

⚙️ DIMENSÕES

1.300x3.000x0,8 mm



Acrovyn® placas de proteção são certificados B-s2, d0 de resistência ao fogo, de acordo com NF norma europeia 13501-1.



As placas Acrovyn® são certificados pelo Instituto Pasteur por suas propriedades bacteriostáticas e facilidade de manutenção.



Testado resistência ao impacto Gardner, as placas de 0,8 mm Acrovyn® são extremamente fortes.

📄 | MAIS INFORMAÇÃO: www.c-sgroup.pt/?p=414

1 / 4

Descrição do produto

Placas de proteção 0,8 mm Acrovyn® da **CS France**, com espessura de 0,8 mm e tamanho máximo de 1.300 x 3.000 mm ou corte a qualquer tamanho personalizado.

As placas são fixadas à parede com cola de contacto ou fita adesiva de dois lados.

Acrovyn® possui **uma excelente resistência a arranhões, uma incomparável absorção de impacto** e tem uma superfície de granulado fino, não-porosa e com cor.

As **placas de proteção 0,8 mm Acrovyn®** tem classificação de resistência ao **fogo B-s2, d0** em conformidade com a norma europeia NF 13501-1. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

De acordo com a norma europeia NF EN ISO 1716, o **valor máximo de aquecimento (HHV)** foi determinado em **17.828 MJ / kg**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

As **placas de proteção 0,8 mm Acrovyn®** foi testado em **emissões de COV's** (compostos orgânicos voláteis), **em interiores**, e **certificado com A+**. O relatório de testes pode ser fornecido mediante solicitação.

Todos os materiais do **placas de proteção 0,8 mm Acrovyn®** são **inertes, não-contaminantes e podem ser 100% reciclados**.

As **placas de proteção 0,8 mm Acrovyn®** foi fabricado **em conformidade com a Directiva Europeia 2002/95 / CE ou RoHS**.

Os seguintes acessórios podem ser fornecidos para permitir diferentes configurações: perfil do acabamento superior CS Acrovyn® ou em Alumínio, acabamento vertical, rodapé CB100 CS Acrovyn® com rebordo flexível e corte fábrica para tamanhos personalizados.

O fabricante CS France oferece uma **gama standard de 40 cores sólidas**.



Componentes e Acessórios



As placas Acrovyn® possuem uma textura da superfície com granulado fino e estão disponíveis nos tamanhos padrão de 1.300 x 3.000 x 0,8 mm.



Perfil do acabamento superior CS Acrovyn®



Perfil do acabamento superior em Alumínio



Acabamento vertical Acrovyn®



Rodapé CB100 CS Acrovyn® com rebordo flexível



Corte de fábrica em qualquer tamanho personalizado

As cores

Serviço de amostra de cores

Devido a limitações técnicas da impressão as representações de cores podem não ser exatas. Para melhores resultados recomendamos que faça a sua escolha baseada em amostras reais.

Por favor contacte o nosso Departamento de Serviço ao Cliente ou distribuidor local.

